



## יִסוּד פּוֹלִיורִיתָאנִי לִבָּן TU0276/13

תחום שימוש מומלץ: MDF, עץ מלא, חלקים שטוחים או עגולים.

שיטות יישום: וילון, והתזה רגילה.

הנחיות ערבוב:

בסיס	TU0276/13	100 מ"ל במשקל 100 בנפח
מזרז	TH780	40 מ"ל במשקל 60 בנפח
מדלל	323	עד 20%. החומר מיועד לעבודה ללא דילול.

נתונים טכניים:

משקל סגולי	חלק א': 1450 ± 0.030 גרם / ליטר
אחוז מוצקים	חלק א': 72 ± 2 חלק ב': 28 ± 1
צמיגות ב 20°C	חלק א': 40 שניות ± 3 (DIN 6) חלק ב': 22 שניות + 3 (DIN 4)
אורך חיים בתערובת 20°C	3 שעות.
כמות לשכבה	מקסימום 200 גרם למ"ר.
מרווח בין שכבות	מינימום 50 דקות – מקסימום 4 שעות
מספר שכבות	3 מקסימום
יבוש 100 גרם/מטמ"ר ב 20°C	לאבק: 10 דק' למגע: 35 דק' לערימה: 8 שעות לשפשוף: 12 שעות לשכבה עליונה: 12 שעות
ח"י מדף	לא מוגבל. יש לערבב היטב לפני השימוש.

הכנת המצע: שיוף וניקוי העץ.