



לכה אקרילית שקופה TZ70**

תחום שימוש מומלץ: חלקים שטוחים וחלקים לא ישרים.

ברק 5%, 10%, 15%, 25%, 40%, 50%, 80%.

הנחיות ערבוב:

100 מ"ל	TZ70**	בסיס
10 מ"ל	TH790	מזרז
20-30 מ"ל	323	מדלל
16-18 שניות.	כוס מידה 4 מ"מ	צמיגות התזה

נתונים טכניים:

חלק א': 920 גרם / ליטר חלק ב': 950 גרם / ליטר	משקל סגולי
31%	אחוז מוצקים א+ב
48 שניות בכוס מידה 4 מ"מ.	צמיגות ב 20°C
6 שעות.	אורך חיים בתערובת 20°C
מקסימום 130 גרם למ"ר.	כמות לשכבה
לאבק: 15-20 דק' למגע: 50-60 דק' לאריזה: 8 שעות	יבוש ב 20°C
חלק א': 12 חודשים חלק ב': 12 חודשים	חיי מדף

תכונות: נותן שקיפות מושלמת וחוסר ריח. מתאים במיוחד לאפליקציות הדורשות התנגדות גבוהה להצהבה (לעצים בהירים כמו מיפל, אשה)

הוראות מיוחדות:

במהלך הקיץ מומלץ להשתמש במדלל איטי 326.
המזרז חייב להיות מוסף בדיוק מרבי.

חשוב מאד:

אחוז גבוה יותר של מזרז יגרום להאטת היבוש ולברק גבוה יותר, אך מעלה את ההתנגדות לשחיקה.

הנתונים המפורסמים בעלון הטכני מתאימים לידע וניסיון המירבי של חברת סיירלק. חברת סיירלק מבטיחה עקביות בתוצאות בפרמטרים הפיזיקליים והכימיים בתוך הסיבולת המוגדרת בעלוני טכניים של החברה. אחריות לתוצאות הסופיות של היישומיים חל על המשתמש בלבד, אשר יודא שהמוצר מתאים לצרכים שלו ביחס ליישום, סוג המצע ותנאי העבודה. אזהרה: הצמיגות של כמה מוצרים סיקסטופים או מגוונים יכולים להיות שונים מהנתונים של עלון הטכני והיו מקובלים עד לסטייה של 30%.