



## TZ93\*\* לכה אקרילית עמידה בשחיקה משי

תחום שימוש מומלץ: משטחים שטוחים, דלתות מטבח.

שיטות יסוד: אקדחים סטנדרטים.

ברק: 25%

הנחיות ערבוב:

100 במשקל	TZ93**	בסיס (חלק א)
20 במשקל	TH790	מזרז (חלק ב)
50-70 במשקל	320	מדלל

נתונים טכניים:

חלק א $1.15 \pm 0.030$	משקל סגולי
חלק א $32 \pm 1$	אחוז מוצקים
חלק א $90 \pm 2$ שניות	צמיגות DIN 4 ב $20^{\circ}\text{C}$
4 שעות.	אורך חיים תערובת ב $20^{\circ}\text{C}$
מ 80 ל 140 גרם/מטמ"ר	כמות לשכבה
לאבק: 10-15 דק' למגע: 20-30 דקות לערמה: 6-8 שעות	יבוש (100 גרם/מטמ"ר) ב $20^{\circ}\text{C}$
15 חודשים	חיי מדף

TZ93\*\* הינה לכה אקרילית משי-מט אחידה וקשה עם פני שטח מעולה.

מומלץ מאוד לעמידות בהצהבה ולעמידות בשחיקה ושריטה.

אחרי אחסון ממושך לבדוק אחידות החומר ולערבב היטב לפני שימוש על

מנת למנוע משקעים.

הנתונים המפורסמים בעלון הטכני מתאימים לידע וניסיון המירבי של חברת סיירלק.  
חברת סיירלק מבטיחה עקביות בתוצאות בפרמטרים הפיזיקליים והכימיים בתוך הסיבולת המוגדרת  
בעלוני טכניים של החברה.  
אחריות לתוצאות הטופיות של היישומיים חל על המשתמש בלבד, אשר יודא שהמוצר מתאים לצרכים שלו ביחס ליישום, סוג המצע ותנאי העבודה.  
אזהרה: הצמיגות של כמה מוצרים סיקסטורופים או מגוונים יכולים להיות שונים מהנתונים של עלון הטכני והיו מקובלים עד לסטייה של 30%.