



יסוד שקוף מעכב בערה VS3342

תחום שימוש מומלץ: משטחים שטוחים, דלתות, רהיטים וחלקים עגולים.
לא לשימוש על דבק ונייר עם מוצרים טרמופלסטיים.

הנחיות ערבוב:

בסיס	VS3342	100 גרם (משקל)	100 מ"ל (נפח)
מזרז	TH222	50 גרם (משקל)	60 מ"ל (נפח)
מדלל	323	10-30 לפי הצורך	

נתונים טכניים:

משקל סגולי	בסיס: 1190 גרם / ליטר, מזרז: 1000 גרם / ליטר.
אחוז מוצקים	68%
צמיגות ב 20°C (DIN 4)	חלק א 110 שניות ± 5 . חלק א+ב 18 שניות ± 2
כמות לשכבה	150 גרם למ"ר. (חומר לא מדולל).
מספר שכבות	2
יבוש ב 20°C	לאבק: 5 דק' למגע: 80 דק' לערימה: 24 שעות.
חיי מדף	לא מוגבל. יש לערבב היטב לפני כל שימוש.

יישום: יש ליישם 2 שכבות של יסוד + מזרז בכמות המומלצת, כל שכבה בכמות 150 גרם למ"ר
כאשר לא מדללים את היסוד. במידה ומדללים את היסוד יש ליישם כמות גדולה מ 150 גרם למ"ר
בכל שכבה ביחס לכמות הדילול. לדוגמא על 10% דילול של תערובת יסוד ומקשה יש ליישם 165
גרם למ"ר.

זמן יבוש בין שכבה לשכבה שעתיים.

לשפשוף ידני יש לחכות 24 שעות לאחר השכבה השניה.

לשפשוף אוטומטי במכונה יש לחכות 48 שעות לאחר השכבה השניה.

על השפשוף להיות קל.

לגימור: VS3343 עם מזרז TH222.

אזהרה: יש לערבב היטב למוצר הומוגני לפני השימוש. יש לשמור מרטיבות. להימנע משימוש בלחות
גבוהה.

תכונות: מבטיח כיסוי מעולה. עמיד לשחיקה גבוהה.

במקרה של הרטבת מים, עמידות גבוהה נגד הלבנה.

הנתונים המפורסמים בעלון הטכני מתאימים לידע וניסיון המירבי של חברת סירילק.
חברת סירילק מבטיחה עקביות בתוצאות בפרמטרים הפיזיקליים והכימיים בתוך הסיבולת המוגדרת
בעלוני טכניים של החברה.
אחריות לתוצאות הטופיות של היישומיים חל על המשתמש בלבד, אשר יודא שהמוצר מתאים לצרכים שלו ביחס ליישום, סוג המצע ותנאי העבודה.
אזהרה: הצמיגות של כמה מוצרים סיקסטורופים או מגוונים יכולים להיות שונים מהנתונים של עלון הטכני והיו מקובלים עד לסטייה של 30%.