



לכה שקופה מעכבת בערה VS3343

תחום שימוש מומלץ: משטחים שטוחים, דלתות, רהיטים וחלקים עגולים. מיועד לשימוש בספריי. (התזה) 25% ברק.

הנחיות ערבוב:

100 גרם (משקל) 100 מ"ל (נפח)	VS3343	בסיס
50 גרם (משקל) 50 מ"ל (נפח)	TH222	מזרז
10-20 גרם לפי הצורך	323	מדלל

נתונים טכניים:

בסיס: 990 גרם / ליטר, מזרז: 1000 גרם / ליטר	משקל סגולי
2 ± 49	אחוז מוצקים
חלק א 90 ± 5 חלק ב 30 ± 2	צמיגות ב 20°C (DIN 4)
שעתיים.	אורך חיים בתערובת 20°C
לאבק: 20 דק' למגע: 90 דק' לערימה: 24 שעות.	יבוש ב 20°C
בסיס: באחסון נכון חיי מדף כמעט בלתי מוגבל. מזרז: 12 חודשים.	חיי מדף

יישום: יש ליישם שכבה 1 של הלכה בכמות 150 גרם למ"ר כאשר לא מדללים אותה. במידה ומדללים את הלכה יש ליישם כמות גדולה מ 150 גרם למ"ר ביחס לכמות הדילול. לדוגמא על 10% דילול של תערובת לכה ומקשה יש ליישם 165 גרם למ"ר.

אזהרה: יש לערבב היטב למוצר הומוגני לפני השימוש. יש לשמור מרטיבות. להימנע משימוש בלחות גבוהה.

הנתונים המפורסמים בעלון הטכני מתאימים לידע וניסיון המירבי של חברת סיירלק. חברת סיירלק מבטיחה עקביות בתוצאות בפרמטרים הפיזיקליים והכימיים בתוך הסיבולת המוגדרת בעלוני טכניים של החברה. אחריות לתוצאות הטופיות של היישומיים חל על המשתמש בלבד, אשר יודא שהמוצר מתאים לצרכים שלו ביחס ליישום, סוג המצע ותנאי העבודה. אזהרה: הצמיגות של כמה מוצרים סיקסטורופים או מגוונים יכולים להיות שונים מהנתונים של עלון הטכני והיו מקובלים עד לסטייה של 30%.