



## תוסף לאפקט קרק ע"ב מים XA204 (פיצוצים)

תחום שימוש מומלץ: משטחים, ורטיקלי, מסגרות, דלתות מטבח.  
שיטת יישום: התזה  
דילול: מוכן לשימוש. לפי הצורך ניתן לדלל עד 10% עם מי ברז.

### נתונים טכניים:

משקל סגולי	1030 גרם / ליטר
אחוז מוצקים %	$18 \pm 1$
צמיגות DIN 4 ב $20^{\circ}\text{C}$	50 שניות $\pm 5$
כמות לשכבה	120-100 גרם למ"ר.
יבוש ב $20^{\circ}\text{C}$	1 – 2 שעות
חיי מדף	15 חודשים

XA 204 משמש כשכבה מקדימה לאפקט קרק כאשר מיושם על כל סוג יסוד מים או PU. אחרי 1 – 2 שעות יבוש יש לצבוע עם יסוד או לכה מים מגוונת כדי לקבל את האפקט.

האפקט הסופי תלוי מכמות השכבה המיושמת. ככלל 120 גרם/מטמ"ר XA204 יש לכסות עם 70 – 80 גרם/מטמ"ר יסוד או לכה מגוונת, כמויות גדולות יותר יוצרים קרקע גדולים או בכלל לא רואים את האפקט.  
דילול של השכבה העליונה עם מים עוזר ליצירת הקרק.  
מערכת הקרק חייבת להיות מוגנת בסוף עם לכה מט או מבריקה. מומלץ ליישם לכה AF72 להגנה סופית.

עקב הסוגים השונים של יסודות ולכות ליישום במערכת הקרק רצוי לבדוק כמויות ותנאי יישום על מנת לקבל את האפקט הרצוי.

הנתונים המפורסמים בעלון הטכני מתאימים לידע וניסיון המירבי של חברת סיירלק.  
חברת סיירלק מבטיחה עקביות בתוצאות בפרמטרים הפיזיקליים והכימיים בתוך הסיבולת המוגדרת בעלוני טכניים של החברה.  
אחריות לתוצאות הטופיות של היישומיים חל על המשתמש בלבד, אשר יודא שהמוצר מתאים לצרכים שלו ביחס ליישום, סוג המצע ותנאי העבודה.  
אזהרה: הצמיגות של כמה מוצרים סיקסטורופים או מגוונים יכולים להיות שונים מהנתונים של עלון הטכני והיו מקובלים עד לסטייה של 30%.