



## מקשר ללכת מים XA4080

תחום שימוש מומלץ: תוסף ללכת מים במטרה להעלות את הקושי, עמידות בשחיקה ועמידות בפני כימיקלים.

### הנחיות ערבוב:

יש להוסיף 0.5%-1% ללכת מים ולערבב מכנית היטב.

כדי לשפר את המסת החומר בתוך הלכה מומלץ לדלל את המקשר עם כמות זהה של מים לפני ההוספה ללכה. פעולת הדילול של החומר עם מים צריכה להיות מיד לפני ההוספה ללכה. מגע ממושך של החומר עם מים גורם לשיקוע החומר. דלל אל החומר עם המים ערבב היטב והוסף מיד ללכה תוך ערבוב מכני.

### נתונים טכניים:

משקל סגולי	1185 גרם / ליטר
אחוז מוצקים	100%
חיי מדף	12 חודשים.

תכונות: יש להשתמש בתוסף זה כאשר נחוצות תכונות של קושי, חוזק, ועמידה בכימיקלים של המשטח (כמו לכה לרהיטים, לדלתות וחלונות העמידים בפני מזג אויר חם במיוחד).

XA4080 מאבד את האפקטיביות שלו 24 שעות לאחר ההוספה ללכה. לאחר 24 שעות יש להוסיף תוסף חדש. מומלץ במקרה זה לערבב את שארית הלכה מהיום הקודם עם לכה טרייה ביחס 1:1 ואז להוסיף XA4080.

אין להוסיף את התוסף ליסוד.

אם דרושה שכבה נוספת כאשר מרווח הזמן בין השכבות הוא יותר משעתיים, יש לשייף את היסוד היטב.

המוצר לשימוש מומחה בלבד.